

IRIX EVO LCX 920-000

Kenőzsírok és paszták

LEÍRÁS

Az IRIX EVO LCX 920-000 egy félig folyékony, lítiummal/kalciummal sűrített, ásványi olaj alapú kenőzsír. A zsír antioxidánsokat és korróziógátlókat, valamint a zsírszerkezet szerves részét képező, egyedülálló EP- és AW-technológiát tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

Az IRIX EVO LCX 920-000 egy nagy teljesítményű termék, amely alkalmas a sebességváltókban, valamint a nagy terhelést és lassú mozgást igénylő ipari és autóipari alkalmazásokban való felhasználásra.

Az IRIX EVO LCX 920-000 alkalmas munkagépek lineáris vezetőrendszerében lévő görgők kenésére is.

Az IRIX EVO LCX 920-000 a legjobb választás nedves, piszkos és erősen terhelt környezetben, különösen alacsony fordulatszámon és alacsony hőmérsékleten. A termék összetétele alkalmassá teszi a nagynyomású centralizált kenőrendszerekben való használatra. Nem szabad alacsony nyomású rendszerekben használni.

Besorolás:

ISO 12924: L-XB(F)DCB000
– DIN 51502: GP000N-20

ELŐNYÖK

- Kiváló teherbíró
- Alacsonyabb súrlódási együtthatót biztosít.
- Nagyon jó vízállóság.
- Kiváló korrózióvédelem és antioxidáns tulajdonságok.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	EGYS	MÓDSZER	IRIX EVO LCX 920-000
Szín	-	Vizuális	Barna
Sűrűség 20°C-on (68°F)	kg/m3	IP 530	960
Szerkezet	-		finom
Bázisolaj	-		Ásványi
Sűrítőanyag	-		Lítium-kalcium komplex
NLGI fokozat	-	ASTM D217	000
Cseppentési pont	°C	IP 396	> 180
Bázisolaj viszkozitás 40 °C-on	mm²/s	ASTM D7152	920.0
Bázisolaj viszkozitás 100 °C-on	mm²/s	ASTM D7152	920.0
Behatolás 60 ütés	1/10 mm	ISO 2137	445-475
Vízállóság 90°C-on	-	DIN 51807:1	1
EMCOR sós víz	-	ISO 11007	0-0
4 golyós vizsgálat - Hegesztési terhelés	N	DIN 51350:4	7000
Hőmérséklet-tartomány	-		-20°C és 120°C között (max. 130°C)

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért kérjük, forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.