



## IRIX L 150-2 MO

### LEÍRÁS

Az **IRIX L 150-2 MO** lítiummal sűrített kenőzsír, amely ásványi olaj alapú. A zsír antioxidánsokat, korróziógátlókat, EP/AW adalékanyagokat és 3 % MoS<sub>2</sub>-t tartalmaz.

### HASZNÁLATI TERÜLETEK

Az **IRIX L 150-2 MO** egy kiváló minőségű, többcélú MoS<sub>2</sub> zsír, amely ipari és autóiipari alkalmazásokban egyaránt használható. A molibdén-diszulfid extra védelmet nyújt a lassan mozgó vagy rezgő csapágyakkal rendelkező alkalmazásokban. A szilárd anyagokat tartalmazó kenőzsírok nem alkalmasak nagy sebességű gördülőcsapágyakhoz.

### OSZTÁLYOZÁS

- ISO 12924: L-XBCHB2
- DIN 51502: KPF2K-20

### ELŐNYÖK

- Jó mechanikai stabilitás
- Nagy teherbírás
- Jó korrózióvédelem

# Tipikus fizikai jellemző Standard Egység

|                                       |             |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Szappan jellege                       |             |                    | Lítium             |
| Színe                                 | vizuális    |                    | fekete             |
| Sűrűség 20 °C-on                      | IPPM-CS/03  | kg/m <sup>3</sup>  | 0.97               |
| NLGI konzisztencia                    | ASTM D 217  |                    | 2                  |
| Alapolaj viszkozitása 40°C-on         | ISO 12058   | mm <sup>2</sup> /s | 110                |
| Alapolaj viszkozitása 100°C-on        | ISO 12058   | mm <sup>2</sup> /s | 12                 |
| Behatolás 25°C-on 60 ütésen keresztül | ISO 2137    | 1/10 mm            | 260/295            |
| Folyási pont                          | IP 396      | °C                 | 190                |
| Négy golyós teszthegesztés            | DIN 51350:4 | N                  | 3600               |
| Négy golyós kopási sebhely            | DIN 51350:5 | mm                 | 0.5                |
| Vízállóság                            | DIN 51807/1 |                    | 0-90               |
| Hőmérséklet-tartomány                 |             | °C                 | -30 és +120 között |
| Fémtartalmú adalékanyagok             |             |                    | MoS <sub>2</sub>   |
| Réz korrózió 24 óra / 100 °C          | ASTM D 4048 |                    | 1b                 |
| Oxidációs stabilitás 100 óra / 100 °C | ASTM D 942  |                    | 20 kPa             |
| Olajleválasztás 168 óra / 40 °C       | IP 121      | %                  | 5                  |

## SZERVIZ ÉS FELSZERELÉS

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és használat közbeni ellenőrzéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki értékesítési képviselőjével.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó valamennyi információ és szabály szerepel a biztonsági adatlapon. Tájékoztatást nyújt a kockázatokról, a biztonsági eljárásokról és az elsősegélynyújtás vészhelyzeti szabályairól. Tisztázza a véletlenszerű kiömlés esetén végrehajtandó összes eljárást, valamint a termék ártalmatlanítását és a környezetre gyakorolt hatását.

Termékünk természetes adalékanyagokat tartalmaz, amelyek valószínűleg módosítják a koncentrátumok színét anélkül, hogy megváltoztatnák a teljesítményét. Termékeink specifikációi csak a megrendelés időpontjában határozhatók meg, és az általános értékesítési és garanciális feltételeink hatálya alá tartoznak. Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a legújabb technikai fejlesztéseket nyújthassuk, termékeink általános jellemzői változhatnak. A termék biztonsági adatlapja elérhető a [www.motul.com](http://www.motul.com) weboldalon.