

RUBRIC HM

Hidraulika folyadékok

LEÍRÁS

A **RUBRIC HM** olajok kopás-, korrózió- és oxidációgátló prémium hidraulikaolajok, amelyek szélsőséges körülmények között működő hidraulikus rendszerek kenésére alkalmasak.

FELHASZNÁLÁS

A **RUBRIC HM** minden hidrodinamikus erőátviteli géphez, hidraulikus vezérléshez és hidrosztatikai rendszerhez ajánlott, amelyet széles körben használnak a technológia minden területén, mint például a szállítás, az építőipar, a bányászat, valamint a szerszámgépekben, tengeri és légiközlekedési berendezésekben egyaránt.

SPECIFIKÁCIÓK / JÓVÁHGYÁSOK

A **RUBRIC HM** olajok megfelelnek a következő követelményeknek :

- DENISON HF-0
- ISO 11158 categories HM; ISO 6743-4 categories HM
- DIN 51524 part 2, HLP
- NF E 48603 HM

ELŐNYÖK

- Kevesebb állásidő, nagyobb termelékenység.
- Kiváló kopás- és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik, növelve a szivattyúk élettartamát.
- Kiváló oxidációval szembeni ellenállás, amely lehetővé teszi a hosszabb csereintervallumot.
- Kiváló korrózió elleni védelem.
- Kiváló hidrolízis és hőstabilitás.
- Kiváló dezemulgeálás és szűrhetőség.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	MÓDSZER	RUBRIC HM 32	RUBRIC HM 46	RUBRIC HM 68	RUBRIC HM 100	EGYSÉG
Megjelenés	Vizuális	Tiszta & világos	Tiszta & világos	Tiszta & világos	Tiszta & világos	
Sűrűség 20 °C-on	ISO 12185	0.87	0.87	0.88	0.89	
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	29 - 33	43 - 49	64 - 72	101.8	cSt
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	5.4	6.9	8.8	11.1	cSt
Viszkozitási index	ASTM D2270	106	110	104	94	
Dermedéspont	ASTM D97	≤ -24	≤ -24	≤ -21	-18	°C
Lobbanáspont	ASTM D92	≥ 210	≥ 215	≥ 225	276	°C
Vízelváló képesség	ASTM D1401	≤ 30	≤ 30	≤ 30		perc

A specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és előfordulhat, hogy módosítani kell őket.